



## Capatect Acryl Fassadenputz W

Omietka na báze akrylátovej živice, pripravená na použitie, s ochranou proti usadzovaniu plesní a rias.

<b>Popis výrobku</b>	
Oblasť použitia	Štruktúrovaná omietka na báze organických živíc, odolná voči poveternostným vplyvom. Matná, rozpustná vo vode, hydrofóbná, vysoko priedušná, ľahko sa spracúva. Ekologicky šetrná, bez zápachu. Odporúča sa používať ako finálna vrstva na tepelno-izolačné systémy, betón, minerálne tesniace materiály a staré disperzné nátery.
Vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- odolná voči poveternostným vplyvom</li> <li>- ľahko sa nanáša a vytvára štruktúru</li> <li>- ekologická, na vodnej báze</li> <li>- hydrofóbná</li> <li>- odolná voči vzniku trhlín</li> <li>- priedušná pre vodné pary</li> <li>- odolná voči alkalickým látkam, nezmydelňuje</li> <li>- zvýšená odolnosť proti plesniam a riasam</li> </ul>
Materiálová báza	Disperzia na báze akrylátovej živice, pigmentov, minerálnych plnív, aditív a vody.
Balenie	Vedro 25 kg.
Odtieň	Prírodná biela. Je možné tónovať v širokej škále odtieňov pomocou tónovacích strojov. POZNÁMKA: Farby so súčiniteľom odrazu svetla < 20 nie sú určené pre kontaktné tepelno-izolačné systémy. Vzhľadom na prítomnosť prírodných surovín sa môžu vyskytnúť malé rozdiely v odtieňoch. Nejde však o chybu výrobku. Z tohto dôvodu by mali byť na ucelených plochách použité iba materiály s rovnakým číslom šarže. Materiály s rôznymi číslami šarží treba pred začatím práce zmiešať.
Lesk	Matný.
Skladovanie	Uchovávať v tesne uzavretých nádobách na chladnom mieste chránenom pred priamym slnečným svetlom v teplote od +5 °C do +35 °C. Minimálna trvanlivosť v neporušenom balení: 24 mesiacov od dátumu výroby.
<b>Spracovanie</b>	
Vhodné podklady	<ul style="list-style-type: none"> <li>- minerálne povrchy, staré nátery</li> <li>- nenatrený betón</li> <li>- minerálna omietka, tmel</li> <li>- zahladený sadrový tmel</li> <li>- matné emulzné farby</li> <li>- tepelno-izolačný systém</li> </ul>
Príprava podkladu	Podkladové plochy by mali byť rovné, odolné, čisté, suché a nosné. Treba odstrániť všetky znečistenia, látky znižujúce priľnavosť (napríklad oddebnovacie oleje, zvyšky malty a iných materiálov) a odlupujúce sa vrstvy farby. Povrchy s vysokou nasiakavosťou

	<p>a povrchy znečistené prachom treba dôkladne očistiť a ošetriť penetračným náterom podľa druhu a stavu podkladu. Na vytvorenie homogénneho vzhľadu a zlepšenie príľnavosti medzi podkladom a dekoratívnou omietkou sa odporúča použiť pigmentovaný základný náter Capatect Putzgrund 605. V prípade nanášania tónovanej omietky by mal mať základný náter podobný odtieň.</p> <p>Nové minerálne omietky nechajte aspoň 2 – 4 týždne vyzrieť. Opravované miesta by mali byť pred začatím práce dostatočne suché a zatvrdnuté.</p>
Príprava materiálu	<p>Obsah vedra je nutné dôkladne rozmiešať pomalybežným miešadlom. Ak je nutné upraviť hustotu, v prípade manuálnej aplikácie pridajte max. 1 % vody a v prípade strojovej aplikácie max. 2 % vody.</p>
Nanášanie materiálu	<p>Omietku naneste na povrch antikorovým hladidlom alebo vhodným strojovým zariadením. Hrúbka vrstvy by mala zodpovedať veľkosti zrna omietky. Omietku stiahnite na veľkosť zrna. Vytvorte štruktúru plastovým alebo polyuretánovým hladidlom.</p> <p>Pri nanášaní omietky je dôležité nasadiť dostatok pracovníkov, aby omietka nezačala zasychať a predišlo sa chybám v napojení.</p> <p>Vplyvom použitia prírodných plnív môže dôjsť k nepatrnému kolísaniu farebného tónu. Preto by sa na súvislých plochách mal použiť materiál z jednej šarže alebo by sa mali materiály z rôznych šarží dopredu zmiešať.</p> <p>Počas práce je nutné používať iba čisté nástroje.</p>
Skladba náteru	<p>Pred nanosením omietky treba podklad natrieť základným náterom Capatect Putzgrund 605 tónovaným tak, aby zodpovedal približne farbe omietky.</p>
Spotreba	<p>Capatect Acryl Fassadenputz K15 cca 2,5 kg/m<sup>2</sup>          Capatect Acryl Fassadenputz K20 cca 3,0 kg/m<sup>2</sup>          Capatect Acryl Fassadenputz R20 cca 2,6 kg/m<sup>2</sup></p> <p>Ide o orientačné hodnoty bez záruky. Presnú spotrebu určte na skúšobnej ploche.</p>
Podmienky spracovania	<p>Počas prípravy, nanášania a vysychania by mala teplota podkladu a okolitá teplota byť medzi + 5 °C a + 35 °C. S prípravkom je zakázané pracovať na priamom slnečnom svetle, za silného vetra a v prípade vystavenia zrážkam.</p>
Čas schnutia	<p>Pri teplote +20 °C a vlhkosti vzduchu 65 % omietka na povrchu zaschne za 24 hodín. Za 2 – 3 dni omietka úplne vyschne a je schopná zaťaženia. V prípade nižších teplôt a vyššej vlhkosti vzduchu sa čas schnutia úmerne zvyšuje.</p> <p>Počas chladných období a v prípade zvýšenej vlhkosti vzduchu je nutné vziať do úvahy predĺžený čas schnutia.</p> <p>Počas schnutia by malo byť lešenie zakryté plachtou či špeciálnou sieťou kvôli ochrane pred dažďom.</p>
Čistenie náradia	<p>Náradie ihneď po použití umyte vodou.</p>
Upozornenie	<p>Akrylátová omietka Capatect Acryl Fassadenputz nie je určená pre vodorovné povrchy vystavené pôsobeniu vody.</p> <p>Je nutné dôkladne zakryť susedné plochy, obzvlášť potom sklo, keramiku, lakované povrchy, tehly, prírodný kameň, kov, rovnako ako neupravené či modro morené drevo. Škrvny od omietky je nutné okamžite opláchnuť vodou.</p>
<h2>Inštrukcie</h2>	
Bezpečnostné upozornenia	<p>Uchovávajte mimo dosahu detí. Obsahuje tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroxymetyl)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dión, 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón, 2-oktyl-2H-izotiazol-3-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu. Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.</p>

Likvidácia	K recyklácii odovzdávajte iba celkom vyprázdnené obaly. Likvidujte v súlade so zákonom o odpadoch ako nie nebezpečný (O) odpad. Tekuté zvyšky materiálu likvidujte ako odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11-kód odpadu 08 01 12.
Technické poradenstvo	V tomto tlačive nie je možné prebrať všetky podklady, ktoré sa vyskytujú v praxi, a technické postupy natierania týchto podkladov. Ak by sa pracovalo s podkladmi, ktoré nie sú uvedené v tejto technickej informácii, bude nutné prekonzultovať to s nami alebo s našimi pracovníkmi služieb zákazníkom. Sme ochotní vám kedykoľvek poskytnúť detailné rady k daným objektom.
Servisní stredisko	Tel.: +421 905591584 E-mail: <a href="mailto:info@caparol.sk">info@caparol.sk</a>

#### Technická informácia – vydanie: júl 2018

-----

Táto technická informácia bola zostavená na základe najnovšieho stupňa techniky a našich skúseností. S ohľadom na množstvo podkladových materiálov a podmienok v objektoch však kupujúci alebo používateľ nebude zbavený svojej povinnosti odborne a remeselne správne vyskúšať naše materiály na vlastnú zodpovednosť, či sú vhodné na plánovaný účel použitia za daných podmienok v objekte. Novým vydaním stráca toto tlačivo svoju platnosť.