



Capatect Putzgrund 605

Špeciálny pigmentovaný základný náter s kremenným pieskom na vnútorné aj vonkajšie použitie.

| | |
|------------------------|--|
| <h3>Popis výrobku</h3> | |
| Oblasť použitia | Pigmentovaný disperzný základný náter s kremenným pieskom pripravený na použitie na podkladoch s nízkou alebo normálnou nasiakavosťou. Priľnavý základný náter používaný medzi minerálnymi materiálmi a materiálmi na vodnej báze, tzn. je určený na nanášanie disperznej omietky na minerálny tmel rovnako ako na nanášanie minerálnej omietky či tmelu na disperzné materiály. |
| Vlastnosti | <ul style="list-style-type: none"> • šetrný k životnému prostrediu, riediteľný vodou • jednoduchá aplikácia • dobrá priľnavosť k podkladom s nízkou nasiakavosťou • vyrovnáva nasiakavosť pokladu • dobrá priľnavosť k následným minerálnym či disperzným vrstvám |
| Materiálová báza | Disperzia akrylátových kopolymérov, pigmenty, minerálne plnivá, voda, aditíva. |
| Balenie | Vedro, 25 kg. |
| Odtieň | Biela. Tónovaná pomocou systému ColorExpress. Vzhľadom na prítomnosť prírodných aditív sa môžu vyskytnúť malé rozdiely v odtieňoch. Nejde však o chybu výrobku. Z tohto dôvodu by mali byť na súvislých plochách použité iba materiály s rovnakým číslom šarže. Materiály s rôznymi číslami šarží treba pred začatím práce zmiešať. |
| Lesk | Matný. |
| Skladovanie | Na chladnom a suchom mieste chránenom pred priamym slnečným svetlom. Chráňte pred mrazom. Lehota použiteľnosti v neporušenom balení: minimálne 2 roky od dátumu výroby. |
| <h3>Spracovanie</h3> | |
| Vhodné podklady | Minerálne podklady vápenno-cementové omietky sadrové omietky a tmely vápenno-pieskové tehly keramické tehly betón staré nátery s dobrou pevnosťou disperzné omietky disperzné farby sadrokartónové dosky |
| Príprava podkladu | Podklad musí byť pevný, čistý, nosný a bez látok, ktoré by mohli zamedziť priľnavosti. |

| | |
|--------------------------|---|
| | <p>Omietky, tmely: Omietky na báze vápna a cementu: na pevné omietky s normálnou nasiakavosťou naneste bez predošlého náteru. Veľmi nasiakavé porézne omietky dopredu ošetríte vhodným penetračným náterom. Sadrové omietky a sadrokartónové dosky: pred nanesením Capatect Putzgrund 605 zatmeľte škáry, nerovnosti na omietkach a tmeloch obrúste, odstráňte a naneste vhodný penetračný náter.</p> <p>Betón: Povrch pred nanesením očistite v prípade, že sa na ňom vyskytujú látky, ktoré by mohli zamedziť dobrej priľnavosti, či sypké alebo mrviace sa látky.</p> <p>Keramika či neomietnuté murivo: Naneste Capatect Putzgrund 605 bez predošlej úpravy povrchu.</p> <p>Podklady s chybami: Podklad opravte vhodnou maltou.</p> <p>Vrstvy laku, emailu a disperzné farby s dobrou nosnosťou: Matné podklady s nízkou nasiakavosťou ošetríte bez predošlých úprav. Lesklé povrchy, vrstvy laku a emailu treba zdrsniť.</p> <p>Nátery s nedostatočnou nosnosťou: Dôkladne odstráňte vrstvy lakov, emailov a disperzných penetračných náterov, omietky na báze syntetických živíc, lepidlá a odlupujúce sa tapety so zlou nosnosťou. Použite vhodný penetračný prostriedok pre základný náter.</p> |
| Príprava materiálu | Pred použitím premiešajte. |
| Nanášanie materiálu | Nanášajte štetcom či valčekom. |
| Spotreba | Cca 200 g/m ² Presnú spotrebu určte na skúšobnej ploche. |
| Podmienky spracovania | Počas nanášania a vysychania nesmie byť teplota podkladu a okolitá teplota nižšia než +5 °C. S prípravkom nepracujte v prípade silného vetra, dažďa a na priamom slnečnom svetle. |
| Čas schnutia | Pri teplote +20 °C a vlhkosti vzduchu 65 % je možné povrch ďalej upravovať za 12 hodín. V prípade nižších teplôt a vyššej vlhkosti vzduchu sa čas sušenia úmerne predlžuje. |
| Čistenie náradia | Náradie ihneď po použití umyte vodou. |
| Inštrukcie | |
| Bezpečnostné upozornenia | Uchovávajte mimo dosahu detí. Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu. Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov. |
| Likvidácia | K recyklácii odovzdávajte iba celkom vyprázdnené obaly. Likvidujte v súlade so zákonom o odpadoch ako nie nebezpečný (O) odpad. Tekuté zvyšky materiálu likvidujte ako odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11-kód odpadu 08 01 12. |
| Obsah VOC | Európsky limit pre obsah VOC látok tohto výrobku (Kat. A/a): 30 g/ l. Tento výrobok obsahuje max. 1 g/l VOC. |
| Technické poradenstvo | V tomto tlačive nie je možné prebrať všetky podklady, ktoré sa vyskytujú v praxi, a |

| | |
|--------------------|--|
| | technické postupy natierania týchto podkladov. Ak by sa pracovalo s podkladmi, ktoré nie sú uvedené v tejto technickej informácii, bude nutné prekonzultovať to s nami alebo s našimi pracovníkmi služieb zákazníkom. Sme ochotní vám kedykoľvek poskytnúť detailné rady k daným objektom. |
| Servisní stredisko | Tel.: +421 905591584 E-mail: info@caparol.sk |

Technická informácia – vydanie: júl 2018

Táto technická informácia bola zostavená na základe najnovšieho stupňa techniky a našich skúseností. S ohľadom na množstvo podkladových materiálov a podmienok v objektoch však kupujúci alebo používateľ nebude zbavený svojej povinnosti odborne a remeselne správne vyskúšať naše materiály na vlastnú zodpovednosť, či sú vhodné na plánovaný účel použitia za daných podmienok v objekte. Novým vydaním stráca toto tlačivo svoju platnosť.