

Extra

Vnútrotná disperzná farba bez obsahu rozpúšťadiel



Popis výrobku

Účel použitia

Extra je vnútrotná disperzná farba bez obsahu rozpúšťadiel vhodná na všetky bežné plochy stien a stropov vo vnútrotných priestoroch pri novostavbách aj v reštaurátorskom sektore.

Caparol EXTRA je univerzálna farba na steny a stropy, vhodná pre všetky typické, kompaktné, čisté, suché a pevné vnútrotné povrchy (napr. vápennocementové omietky, cementové a vápenné omietky, sadrové omietky, sadrokartón, betónové podklady, pórobetón atď.). Je možné ju nanášať štetcom, valčekom alebo striekaním. Neriedená farba dokonale kryje štruktúru vápennocementových omietok, je zároveň ideálna na valčkovanie a striekanie na hladké povrchy, ako sú omietky a sadrokartónové dosky. Možno ju použiť ako bielu farbu s vysokým stupňom belosti a je vhodná aj na tónovanie systémom Color Express. Pre aplikáciu striekaniami je k dispozícii aj Airless verzia s konzistenciou upravenou z výroby. Farba je vhodná ako na nové povrchy, tak aj na renováciu existujúcich povrchov. Je vhodná pre komerčnú aj bytovú výstavbu.

Extra je vnútrotná disperzná farba bez obsahu rozpúšťadiel vhodná na všetky bežné plochy stien a stropov vo vnútrotných priestoroch pri novostavbách aj v reštaurátorskom sektore.

Caparol EXTRA je univerzálna farba na steny a stropy, vhodná pre všetky typické, kompaktné, čisté, suché a pevné vnútrotné povrchy (napr. vápennocementové omietky, cementové a vápenné omietky, sadrové omietky, sadrokartón, betónové podklady, pórobetón atď.). Je možné ju nanášať štetcom, valčekom alebo striekaním.

Neriedená farba dokonale kryje štruktúru vápennocementových omietok, je zároveň ideálna na valčkovanie a striekanie na hladké povrchy, ako sú omietky a sadrokartónové dosky. Možno ju použiť ako bielu farbu s vysokým stupňom belosti a je vhodná aj na tónovanie systémom Color Express. Pre aplikáciu striekaniami je k dispozícii aj Airless verzia s konzistenciou upravenou z výroby. Farba je vhodná ako na nové povrchy, tak aj na renováciu existujúcich povrchov. Je vhodná pre komerčnú aj bytovú výstavbu.

Vlastnosti

- Vysoký jas a belosť
- Vysoké krycie schopnosti
- Odolná proti oderu za mokra podľa STN EN (trieda 3)
- Zakrýva nedokonalosti podkladu
- Možno tónovať v mieste predaja
- Dobrá difúzia: $sd < 0,1$ m
- Nehorľavý podľa PN-EN 13501 (trieda A2 - s1, d0)
- Neutrálny zápach, bez rozpúšťadiel a zmäkčovadiel, so zníženými emisiami
- Neobsahuje zložky, ktoré spôsobujú "hmlenie" (zachytávanie) prachu zo vzduchu
- Všestranné použitie: od hladkých stavebných podkladov až po hrubé cementovo-vápenné omietky
- Pre nové aj renovované podklady
- Na použitie v miestnostiach, kde je možný nepriamy kontakt s potravinami

Materiálový základ

Disperzia syntetickej živice

Balenie/veľkosti balenia

1,25l, 5l, 10l, 15l (Airless)



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Farebné odtiene	Biela ako skladový tovar Je možné tónovať v systéme Colorexpress. Pri tónovaní odporúčame celé tónované množstvo navzájom premiešať, aby sa zabránilo nepravidelnostiam vo farebnom odtieni.
Stupeň lesku	hlboký mat
Skladovanie	V chlade, chráňte pred mrazom. Trvanlivosť v originálnom balení minimálne 24 mesiacov od dátumu výroby.
Technické údaje	■ Odolnosť proti oderu za mokra: Trieda 3 podľa STN EN 13 300 ■ Kontrastný pomer: Trieda 1 pri spotrebe 5 m ² /l ■ Hustota: cca 1,54 g/cm ³

Spracovanie

Vhodné podklady	Všetky bežné povrchy stien interiéru.
Príprava povrchu	<p>Povrch musí byť čistý, pevný, suchý.</p> <p>Vápennocementové a cementové omietky: Pevné normálne nasiakavé omietky natierajte bez predchádzajúceho ošetrovania. Na hrubé porézne nasiakavé omietky, uvoľňujúce piesok, použite základný náter prípravkom CapaSol RapidGrund, alebo Grundier Konzentrat LF.</p> <p>Sadrové omietky: Základný náter prípravkom CapaSol RapidGrund, Grundier Konzentrat LF alebo HaftGrund EG. Sadrové omietky so spekanou vrstvou vopred obrúste a očistite od prachu.</p> <p>Sadrové dosky: Na nasiakavé dosky naneste základný náter prípravkom CapaSol RapidGrund, Grundier Konzentrat alebo HaftGrund EG.</p> <p>Sadrokartónové dosky: Výstupky na povrchu tmelu obrúste. Vykonajte základný náter prípravkom CapaSol RapidGrund, Grundier Konzentrat alebo HaftGrund EG.</p> <p>Betón: Odstráňte prípadné zvyšky odpudzujúcich látok a látky, uvoľňujúce prach a piesok a aplikujte CapaSol RapidGrund.</p> <p>Pórobetón: Aplikujte základný náter prípravkom CapaSol RapidGrund.</p> <p>Nosné nátery: Matné slabo nasiakavé nátery natierajte priamo. Lesklé povrchy a nátery lakom zdrsňte. Použite základný náter prípravkom HaftGrund EG.</p> <p>Nenosné nátery: Nenosné nátery lakom, disperznými farbami alebo vrstvy omietok na báze umelej živice a minerálne nátery odstráňte.</p> <p>Nátery glejovými farbami: Dôkladne umyte. Použite základný náter prípravkom HaftGrund EG.</p> <p>Nenatreté hrubé vláknité tapety, papierové tapety s reliéfom alebo lisovaným vzorom: Natierajte bez predchádzajúceho ošetrovania.</p> <p>Nedržiace tapety: Odstráňte bežo zvyšku. Lepidlo a zvyšky makulatúry umyte.</p> <p>Plochy so škvrnami od nikotínu, vody, sadzí, oleja alebo tuku: Opatrite izolujúcim základným náterom prípravkom Caparol Filtergrund. Na silne znečistených plochách prevedte finálny náter prípravkom Caparol IsoDeck.</p> <p>Malé defektné miesta: Po predchádzajúcej príslušnej úprave opravte tmelom Caparol Akkordspachtel podľa predpisu na spracovanie, prípadne prevedte dodatočne základný náter.</p>
Príprava materiálu	Pred použitím dobre premiešajte.
Spôsob nanášania	Maľovanie štetcom, valčekom alebo striekaním pomocou airless zariadenia. Nanášanie prístrojom airless:

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Uhol postreku: 40° -50°
tryska: 0,017"
striekací tlak: 120-150 barov

Riedenie: Pre verziu Airless - neriedte; riedte bielu farbu B1 a tónovanú B3 5-10% (50-100ml /L)pitnej vody.

Riedenie závisí od výkonu stroja (maximálny výkon/prietok) a spôsobu striekania. Uhol a veľkosť trysky závisí od rýchlosti striekania (na dosiahnutie požadovanej hrúbky vrstvy). Pred nanášaním vždy premiešajte.

Riedenie Extra je pripravená na priame použitie. Neriedi sa. V prípade potreby je možné riediť max. do 5 % pitnou vodou. **Pri použití bázy 3 a Airless verzie neriedte!**

Spotreba Cca 200 - 250ml/m² na dva nátery na hladkom podklade. Skutočnú spotrebu overte na skúšobnej ploche.

Podmienky spracovania Spracovávajújte pri teplote vyššej ako +5° C.

Sušenie/čas schnutia Pri teplote 20° C a 65% vzdušnej vlhkosti je možné pretierať ďalšiu vrstvu cca po 4 - 6 hodinách. Nízke teploty a vysoká vlhkosť vzduchu môžu predĺžiť dobu schnutia.

Čistenie nástrojov Nástadie ihneď po použití umyte vodou.

Upozornenia

Upozornenia na nebezpečenstvá/
bezpečnostné odporúčania
(Stav v momente tlače)

Pre profesionálne/priemyselné aplikácie. Ošetrený výrobok, obsahuje biocídny prípravok. Konzervačný prostriedok v obale: BIT. Obsahuje 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu. Pozor! Pri postreku sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly alebo hmlu.

Likvidácia

Na recykláciu odovzdávajújte len bezo zvyšku vyprázdnené nádoby. Zvyšky materiálu: Iné odpadové farby a laky neuvedené pod číslom 08 01 11 (kód 08 01 12). Znečistené obaly: Plastové obaly (kód 15 01 02). Nevylievajte do kanalizácie.

Hraničná hodnota platná v EÚ pre
obsah prchavých organických
zlúčenín

Európsky limit pre obsah VOC látok tohto výrobku (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Tento výrobok obsahuje max. 1 g/l VOC.

Deklarácia obsiahnutých látok

Polyvinylacetátová živica, uhličitan vápenatý, oxid titaničitý, kremičitany, minerálne pigmenty/plnivá, voda, aditíva, konzervačný prostriedok.

Servisné centrum pre zákazníkov

Caparol Slovakia s.r.o.
Galvaniho 15A, 821 04 Bratislava
Tel.: +421 905 591 584
e-mail: obchod@caparol.sk
www.caparol.sk

Technické informácie · Vydané: september 2025

Všetky návrhy a aplikačné inštrukcie v tomto dokumente sú založené na našich najnovších technických skúsenostiach. Vzhľadom k širokej palete individuálnych podmienok projektu, nepreberáme zodpovednosť za ich obsah. Tieto pokyny nezavazujú kupujúceho / aplikátora od jeho zodpovednosti určiť vhodnosť výrobku vzhľadom na vlastnosti projektu. Tieto inštrukcie sú platné, do vydania novej inštrukcie. Platia naše Všeobecné obchodné podmienky predaja a dodávok materiálov, v najnovšom vydaní. Tento dokument je prekladom našej Nemeckej technickej informácie č. Technické informácie · Vydané: september 2025

Caparol Slovakia s.r.o. · Galvaniho 15A, 821 04 Bratislava, Slovenská Republika · Tel.: +421 905 591 584 · e-mail: obchod@caparol.sk · Internet: www.caparol.sk